

# SOUS-COUCHE D'ACCROCHE BATICLAY

**PRÊT À L'EMPLOI**

<b>PRÉSENTATION</b>	Sous-couche d'accroche microporeuse structurée destinée à l'application des enduits BATICLAY®.
<b>COMPOSITION</b>	Copolymère en dispersion aqueuse, particules de calcaire calibrées.
<b>APPLICATION</b>	<p><b>Revêtement extérieur uniquement</b></p> <p>Sous-couche d'impression structurée destinée à recevoir l'application de l'enduit BATICLAY® et d'en faciliter l'adhérence notamment sur les supports lisses. S'applique directement sur tous matériaux sains et propres, à l'aide d'un rouleau alvéolé ou d'une brosse large.</p> <p>Supports admissibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- béton banché</li> <li>- enduits ciment</li> <li>- béton cellulaire</li> <li>- polystyrène expansé</li> <li>- pvc</li> <li>- fibro ciment</li> <li>- panneaux de liège</li> <li>- panneaux de fibres de bois</li> <li>- panneaux de particules</li> <li>- anciennes peintures adhérentes</li> </ul> <p><b>Pour tout autre support merci de contacter ARGILUS</b></p> <p><b>Mise en oeuvre :</b> Etaler la sous-couche sur le support au rouleau alvéolé par petites surfaces de 1 à 3 m<sup>2</sup>. Bien croiser l'application, au besoin plusieurs fois, pour obtenir une répartition uniforme du produit.</p>
<b>CLASSIFICATION</b>	AFNOR NF T 30-700 Famille II classe 2b2
<b>DENSITÉ</b>	1,68 ± 0,1
<b>PH</b>	8,5
<b>COV</b>	Directive COV 2004/42/CE Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010) Ce produit contient max . 30 g/l COV
<b>POINT ÉCLAIR</b>	Sans objet
<b>EXTRAIT SEC</b>	57 % en poids
<b>CONSOMMATION</b>	De 0,4 kg / m <sup>2</sup> à 1 kg / m <sup>2</sup>
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	4 heures environ après application
<b>STOCKAGE</b>	Protéger du gel et des températures supérieures à 45°C (18 mois maximum)
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bacs de 20 Kg Emballages polypropylène entièrement recyclables.

## QUALITÉS

- Produit prêt à l'emploi
- Renforce l'accrochage des enduits extérieurs BATICLAY® sur les surfaces très lisses
- Fabriqué en France
- Respectueux de l'environnement
- Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)  
Ce produit contient max. 30g/l COV

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer à une température entre +10°C et +30°C
- Possibilité de dilution légère de 2 à 3% d'eau, par temps très chaud ou sur supports très absorbants, pour faciliter la mise en oeuvre.
- Temps de séchage : recouvrable en 5 heures en moyenne
- Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d'empêcher une bonne pénétration du produit au niveau des fonds.
- Stocker à l'abri du gel.
- En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver le récipient bien fermé. Après utilisation du produit, nous vous conseillons d'apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu'il soit recyclé. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

## SUPPORTS ADMISSIBLES

- S'applique sur tous matériaux sains et propres.
- Béton banché, enduits ciment, béton cellulaire, polystyrène expansé, pvc, fibro ciment, panneaux de liège, panneaux de fibres de bois, panneaux de particules, anciennes peintures adhérentes.

## MISE EN OEUVRE

- Dépoussiérer le support
- Appliquer la sous-couche d'accroche BATICLAY® à l'aide d'un rouleau alvéolé ou d'une brosse large. Bien croiser l'application, au besoin plusieurs fois pour obtenir une répartition uniforme du produit
- Laisser sécher minimum 4h avant d'appliquer l'enduit BATICLAY®.



[WWW.ARGILUS.FR](http://WWW.ARGILUS.FR)

La société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 51 34 93 28