



FICHE TECHNIQUE

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

1. DESCRIPTION

KEIM Contact-Plus-Grob est une peinture de rénovation à base de silicates, servant de couche de fond minérale des peintures KEIM pour façades et le béton. Contact-Plus-Grob est une suspension prête à l'emploi de type barbotine, comportant des acrylates purs, ainsi que des fibres et des charges de haute qualité et de distribution granulométrique équilibrée. Elle est conforme à la norme NF T 36005 Famille I - Catégorie 1b1 (parts organiques < 5%), destinée au garnissage de fissures et à l'homogénéisation des supports, dont l'état de surface est hétérogène.

KEIM Contact-Plus-Grob est idéale pour le garnissage de grosses fissures et l'homogénéisation des supports, dont l'état de surface très hétérogène.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Contact-Plus-Grob est destinée à créer une interface entre les anciennes peintures organiques bien cohésives et les peintures à dispersion KEIM.

Les revêtements élastiques et revêtements d'imperméabilité conformes au DTU 42.1, de même que les peintures à l'huile, peintures d'aspect brillant ou satiné (laques), revêtements bitumineux, ne sont pas des supports admissibles, car saponifiables. Ne pas appliquer sur bois, plastiques et métaux.

Grâce aux charges minérales de forte granulométrie et aux fibres qui la composent, KEIM Contact-Plus-Grob est utilisée en couche d'adhérence (type gobetis) sur anciens fonds peints bien adhérents, organiques ou minéraux. Elle permet en outre de masquer la fissuration (jusqu'à 1 mm) et d'égaliser les différences de structures des supports.

3. PROPRIÉTÉS

- Sert de pont d'adhérence entre les anciens supports peints avec une peinture organique et les peintures à dispersion KEIM (Granital, Soldalit, Concretal)
- Masque la fissuration (max. 1 mm)
- Egalise les irrégularités de structure des supports
- Non filmogène : réagit chimiquement avec le support, permet de le consolider et de le protéger.

- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle qui favorise l'évacuation de l'humidité des maçonneries.
- Très résistant aux rayonnements UV
- Ininflammable

Caractéristiques techniques :

- Densité : environ 1,6-1,8.
- Epaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau : $S_d = 0,02$ m.
- Granulométrie maxi : 1 mm.
- pH : environ 11

Teinte :

Blanc

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et absorbants. Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté. Si besoin, réparer les imperfections du support avec l'enduit KEIM Spachtel. Les anciennes peintures doivent être impérativement éliminées avant application de l'enduit KEIM Spachtel.

Application :

Sur les supports normalement absorbants, appliquer la sous-couche KEIM Contact-Plus-Grob en une couche à la brosse.

Appliquer en mouvements larges par papillonnage, ne pas lisser dans une seule direction.

Sur les supports très absorbants, KEIM Contact-Plus peut être diluée avec max 10% (2,5L pour 25kg de sous-couche) de KEIM Fixatif Spécial, KEIM Fixatif Soldalit ou KEIM Fixatif Concretal.

Couches de finition :

KEIM Contact-Plus-Grob doit toujours être recouverte par une ou deux couches de peinture minérale de finition des systèmes suivants : KEIM Granital®, KEIM Soldalit® et KEIM Concretal®.

Pour les teintes claires, une couche de finition est généralement suffisante. Pour les teintes foncées ou



pour les surfaces exposées aux intempéries, appliquer une couche intermédiaire de finition diluée à 10% maxi pour les systèmes Soldalit et Concretal (20% pour le système Granital) et une couche de finition non diluée pour tous les systèmes. Ne jamais diluer à l'eau. Il est recommandé de décaper les anciennes peintures très filmogènes peu perméables aux échanges de vapeur d'eau avant d'appliquer KEIM Contact-Plus-Grob.

Conditions climatiques :

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Temps de séchage (20°C):

Recouvrable en 12 heures.

Consommation :

Environ 500 g/m² pour 1 couche sur support normalement absorbant.

Environ 600 g/m² pour 1 couche sur support absorbant.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse et normalement absorbant. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 5 kg et 25 kg.

6. STOCKAGE

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

7. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 12

Ne recycler que les emballages vides.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Produit alcalin.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitres, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec beaucoup d'eau. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.