FICHE TECHNIQUE

KEIM MARANO-ROLL

1. DESCRIPTION

KEIM Marano-Roll est un enduit de lissage intérieur prêt à l'emploi, à haut pouvoir garnissant. La pose de KEIM Marano-Roll est efficace et sans effort, grâce à son application au rouleau et à sa très bonne aptitude au ponçage.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Marano-Roll est idéalement recommandé dans le cadre du lissage complet de surfaces murales et de plafonds. KEIM Marano-Roll peut être appliqué sur tous types de supports en intérieur.

KEIM Marano-Roll convient à l'application sur de grandes surfaces au rouleau, lorsque les supports sont lisses, irréguliers ou bien structurés, en particulier dans le cadre de l'enduisage de plaques de plâtre.

3. PROPRIÉTÉS

- Économie de temps grâce à une application au rouleau
- Formulation allégée rendant l'application moins fatiguante
- Haut pouvoir garnissant sur surfaces très structurées
- Applicable sur tous supports
- Facilement ponçable
- À base de composants minéraux (<5% de parts organiques)
- Charges : dolomite blanche et sphérules

Teinte :
Gris moyen

Données techniques :
- Densité : environ 1,1
- Epaisseur : jusqu'à 5mm maximum
- Granulométrie : environ 0,35 mm
- pH : environ 9

4. CONSEILS D'APPLICATION

Préparation du support :
Le support doit être cohésif, sec et propre. Les anciennes peintures non adhérentes doivent être éliminées par tout moyen adapté. Sur support béton, ne pas dépasser une humidité résiduelle de 3%.

Application :
L'enduit de lissage KEIM Marano-Roll est prêt à l'emploi. Appliquer le produit avec un rouleau spécifiquement dédié à la dépose d'enduits à rouler. Le surfaçage au rouleau peut aussi être effectué directement après application de KEIM Marano-Roll à la taloche en ne dépassant pas une épaisseur de 5 mm.

Les applications plus épaisses nécessitent la pose préalable d'un enduit de rebouchage ou de lissage complémentaires.

KEIM recommande pour l'application de KEIM Marano-Roll, un rouleau à enduire en fibres nylon de 18mm à haute résilience ou un rouleau à frises.

Une fois sèche, la surface enduite peut être poncée à l'aide d'un papier abrasif (ou disque abrasif à ponceuse) de grain 120 minimum.

Temps de séchage :
Le temps de séchage est d'environ 24 heures et dépend de l'épaisseur de l'enduit appliqué, de l'humidité et de la température ambiantes.

Conseils particuliers :
Une fois poncée, KEIM recommande de dépoussiérer la surface et d'appliquer le régulateur de fonds KEIM Soliprim.

Revêtir l'enduit de lissage KEIM Marano-Roll avec une peinture minérale de type KEIM Innostar ou KEIM Innotop.

Consommation :
Environ 1L /m² par mm d'épaisseur d'enduit.

Conditions d'application :
Ne pas travailler lors de fortes températures, lorsque les températures (air et support) sont inférieures à 5°C et dans des zones surventilées.

Nettoyage des outils :
Nettoyer les outils aussitôt après usage (pendant et à la fin des travaux) à l'eau propre.

5. CONDITIONNEMENT

Seau à base rectangulaire de 15 L
Palette : 30 x 15 L

6. STOCKAGE

Sous abri, au sec et préservé du gel, pendant 12 mois en emballage d'origine non ouvert.

7. DESTRUCTION

Décision CE relative aux déchets n°08 04 10.

Ne recycler que des emballages vides.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger les surfaces qui ne sont pas à enduire (par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique, etc.) par des moyens adaptés. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau les projections sur les surfaces avoisinantes ou les aires de circulation. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de la portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

9. CERTIFICATIONS ET LABELS

KEIM Marano-Roll est conforme au Protocole AFSSET 2009 qui permet d'apposer un étiquetage A+ et caractérise les produits qui préservent la qualité de l'air intérieur grâce à une faible émission de COV.

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.

KEIM France SAS
ZAC Les Portes du Dauphiné
55, chemin de Mûre
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
www.keim.com