



- Beaucoup formes installation pour caries - gratuit de articulations et déchets
- Particulièrement économique grâce à des besoins en matériaux optimisés (densités brutes plus faibles grâce à tridimensionnel imbriqués de le bois fibres)
- Traitement rapide et facile avec les machines de soufflage les plus courantes grâce à la cellulose contenu
- Indépendant produit surveillance par Allemand Matériels Essai Institut
- Bois fibre contenu depuis responsable sylviculture, Certifié PEFC
- Optimisé ressource efficacité merci à le proportion de cellulose fibres depuis carton conditionnement

Application zone



- Matériau isolant injecté d'air pour cavités fermées et ouvertes de toits, murs et plafonds

Technique donné

européen technique approbation (ETA)	23/0465
Feu classe (RTF) selon à FR 13501-1	Depuis
Déclaré thermique conductivité [W/(m*K)]	0,039
Densité [kg/m³]	Ouvert soufflé : étage du grenier : env. 32 / Cavités fermées : toit, plafond, mur : env. 42 - 60
Eau vapeur propagé résistance fabricant μ	2/3
Spécifique chaleur capacité [J/(kg*K)]	2 100
Ingrédients	Bois fibres, cellulose, feu retardateurs
européen Déchets Code (EWC)	170604/170904
Déclaré niveau de flux d'air résistance [(kPa*s)/m²]	($\geq 45 \text{ kg/m}^3$)= 8; (<45) kg/m^3 - $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ =5; (<35) kg/m^3 - $\geq 32 \text{ kg/m}^3$ =4
Lié charbon [kg CO2 équivalent./ m³]	environ 51

Formulaires de livraison

Livraison dans pratique sacs

Numéro/numéro. [pièces]	Poids/pièces [kg]	Poids/pal. (environ) [kg]
21	15.0	335

Poids et emballage

Livraison dans pratique sacs

Numéro/numéro. [pièces]	Poids/pièces [kg]	Poids/pal. (environ) [kg]	pac./pal. bois (environ) [kg]	pac./pal. plastique (environ) [kg]	pac./pal. papier/carte-conseil (environ) [kg]
21	15.0	335	12.6	4.0	0,05

Notes

Stockage

- Magasin dans depuis sec et protégé contre les UV s'il te plaît
- Donner pas retirer le transport conditionnement jusqu'à le pâle ce sur depuis surface ferme et plane.
- Magasin palettes sans supplémentaire charger

Élimination

- EAK/AVV 170604 (matériau isolant non mélangé) / 170904 (déchets de construction et de démolition mélangés)

Installation

- STEICOtimberfloc ce installé exclusivement par qualifié partenaires et entreprises agréées (conformément à l'Agrément Technique Européen (valeur).
- Le matériau isolant est appliqué à l'aide de machines de soufflage à injection d'air spécialisées

Professionnel santé et sécurité

- De la poussière peut être générée lors de l'installation de l'isolant matériel donc résistant depuis poussière masque ce recommandé.

Bâtiment humidité

- L'excès d'humidité causé par exemple par une chape fraîche, du plâtre ou de la peinture doit être éliminé par ventilation.
- De l'air sec doit être fourni à l'intérieur du bâtiment pendant la construction phase.
- Des mesures supplémentaires, telles que l'installation d'équipements de séchage pendant le construction phase, terres arables recommandé.

Installation

- Ce document ce basé sur le Allemand technique donné feuille et ce destiné pour général information but dans ou international contexte. National règlements et bâtiment codes doit être en plus observé.
- Le suivant s'applique quand calculateur le thermique résistance de composants quand ouvertement gonflé: installation épaisseur = nominal épaisseur + 7 %.

Certificats et gestion de la qualité

