isocor
Aglomerados de Cortiça

ROULEAUX DE LIÈGE

Rouleaux de liège

Produit fait a partir des granules de liège avec une dimension très spécifique, pré-determiné et volume, avec l'action de pression, temperature et colles (resine de polyurethane syntetic), tout ensemble.
Le mix est mésuré et placé dans moldes pour faire des cilindres, par action de la préssion. Après, sont placé au fournuis avec une témperature de 150 ºC, pour répouser.
Après le repouse, le cilindres sont stabilizé et laminé dans les divers épaisseurs.

Caractéristiques techniques

- Densité:
  - CR21: de 180 a 190 Kg/m3
  - CR30: de 200 a 220 Kg/m3
- Largeur: 1.000 mm
- Longueur: from 10.000 mm to 30.000 mm
- Épaisseurs: from 2 mm to 8 mm
- Conductivité thermique (CR30): 0,054 Wmk
- Tension a la coupage: 0,41 MPA
- Tension to de rupture: de 240 a 320 Kpa
- Réduction des bruits de impacts (2mm): 16 dB
- Ne se désagrège pas dans l'eau bouillante
- Certificat de conformité: PT13/04334
- Norm: NP EN12103

Épaisseurs et paquetage

REFERENCE	DIMENSIONS	ROULEAUX / PALETTE
CR21	30m x 1m x 2mm	24
CR21	20m x 1m x 3mm	24
CR21	15m x 1m x 4mm	24
CR21	12m x 1m x 5mm	24
CR21	10m x 1m x 6mm	24
CR21	18m x 1m x 8mm	12
CR30	25m x 1m x 2mm	12
CR30	25m x 1m x 3mm	12
CR30	25m x 1m x 4mm	12
CR30	25m x 1m x 5mm	12
CR30	25m x 1m x 6mm	12
CR30	25m x 1m x 8mm	6

Applications principales

CR21
- Souscouches
- Isolation des bruits d'impacte
- Descontinuité structural
- Revêtements

CR30
- Revêtements
- Tableaux d'affichage

isocor

Av. António Augusto de Aguiar, 17 - 3º Esq.
1050 -0012 Lisboa - PORTUGAL

t +351 21 352 71 91 - f +351 21 353 71 96
e info@isocor.pt - w www.isocor.pt

Cork by
SOFALCA