



Peinture

# ORPHEO VERNIS

## Vernis mat ou satin à base d'alkydes d'huiles de soja et de bois (tall oil)



1L - 2,5L

Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 4a

INTERIEUR/EXTERIEUR

### PRÉSENTATION :

Vernis mat ou satin haute résistance polyvalent pour tous supports usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien formulé à base d'huiles végétales estérifiées.

Édition : sept-15

Composition: eau, huiles végétales estérifiées (soja et tall), charges matantes (mat), siccatif.

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Faible taux de C.O.V., impact mesuré sur l'environnement, odeur faible, recouvrable en 8h. Surprotection des supports fréquemment sollicités, aspect tendu homogène, adhérence exceptionnelle .

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Murs, huisseries, bois, plastiques (essai préalable), métaux, anciennes peintures adhérentes, etc..

### NE PAS UTILISER :

Sur béton de moins de 30 jours, sur supports humides, en plein soleil ou sur un support surchauffé.

A une température < 5% et hygrométrie > 75 %, sans dilution appropriée au support.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Brillance
Thixo	± 1	35%	35%	Mat: ± 5% - Sat: ± 50% à 60°

Rendement théorique par couche sur support lisse : 10 à 12 m<sup>2</sup>/Litre.

Epaisseur du film sec / couche recommandée : 35µm

### PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE (Selon DTU 59.1) :

Lessivage, dépeussierage, égrenage.

Elimination par tout moyen des anciennes peintures non adhérentes

Bois ou supports réputés difficiles: application en direct, avec dilution à 10% d'eau de la 1ère couche

### PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

Mise à la teinte possible pour nuance de couleur : colorants en liant végétal naturel 9465.

### DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	5-10%	0-5%	0 à 5% selon teintes et porosité du support

### SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
1 heure	2 heures	6 à 8 heures



**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Fiche de données de sécurité sur simple demande.

**CONSERVATION :** 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT ANTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07