

ENDUIT POLYVALENT 8-EN-1 — INTÉRIEUR

MINÉRAL & NATUREL

DESTINATION

Enduit polyvalent intérieur **8-en-1** : rebouche, lisse, colle, jointoie, répare, régule l'humidité, dégrossit et égalise. Murs et plafonds, neufs et anciens. Professionnels (peintres, plâtriers, plaquistes) et particuliers.

SUPPORTS ADMIS

Tous matériaux absorbants : plâtre et carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, briques, pierre, ciment, bois et dérivés, isolants thermiques et phoniques (laine de bois, liège, polystyrène en collage).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Supports propres, sains, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Humidifier les supports fortement absorbants. Ouvrir les fissures à reboucher sur 5 mm minimum.

MISE EN ŒUVRE

- Eau de gâchage** : env. 15 à 16 L pour un sac de 25 kg.
- Préparation** : saupoudrer uniformément la poudre dans l'eau sans mélanger, puis mélanger manuellement ou mécaniquement (env. 400 tr/min) jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse sans grumeaux.
- Application** : au couteau, à la lisseuse ou à la taloche selon l'usage. Entre deux couches, respecter 2 h de séchage.
- Collage carreaux et plaques** : cordons d'env. 10 cm de diamètre et 15 mm d'épaisseur, espacés de 4 cm.
- Nettoyage des outils** : à l'eau froide, immédiatement après usage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'application et de séchage : +5 °C à +30 °C (support).
- Ne pas utiliser une pâte ayant commencé à durcir.
- Les températures élevées raccourcissent le temps d'utilisation, les basses le prolongent.
- Utilisation uniquement en intérieur.
- Éviter l'inhalation des poussières lors du gâchage — FDS sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eau de gâchage	15 à 16 L / sac de 25 kg
Temps d'utilisation du mélange	> 2 h 20 à 20 °C
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Consommation lissage	env. 1,1 kg/m²/mm d'épaisseur
Consommation rebouchage	1 L = env. 1,1 kg
Consommation décorative	0,3 à 1,8 kg/m² selon motif
Granulométrie	< 0,08 mm
Densité de la poudre	0,75 ± 0,05
pH	7,8 ± 0,2
Rétention d'eau	> 97 %
Teinte	Blanc, repeignable après séchage
Résistance à la fissuration	dans les conditions d'application prescrites

COMPOSITION

Plâtres fins naturels sélectionnés • Charges minérales d'origine naturelle • Réteneur d'eau base cellulose • Retardateur de prise. **Sans résine synthétique.**

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

A+ ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Teneur en COV totaux < 10 µg/m³, soit 100 fois inférieure à la classe A+ (ISO 16000 — arrêté du 19 avril 2011). Régule l'hygrométrie. Emballage recyclable : suivre la consigne de tri locale.
---	---

CONDITIONNEMENTS

25 kg SAC	10 kg SAC	5 kg CARTON
---------------------	---------------------	-----------------------

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé, dans un local sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

DISTRIBUTION

Disponible en magasins de bricolage, GSB et négoce en matériaux dans toute la France métropolitaine. Livraison directe usine possible à partir de 1 000 kg (1 palette) si aucun distributeur n'est présent sur votre département.